


CRACK FLUSHING AGENT

Acide phosphorique 75%



Les fissures et les joints de construction dans les structures en béton sont correctement nettoyés avec 'CRACK FLUSHING AGENT' avant l'injection de polyuréthane

Description

'CRACK FLUSHING AGENT' est une solution non toxique concentrée, sans solvant, diluée sur place et utilisée pour nettoyer les fissures et les joints de construction dans les structures en béton avant l'injection de résines de polyuréthane.

'CRACK FLUSHING AGENT', après dilution à une concentration de 5%, est utilisé pour le nettoyage et la préparation de fissures mouillées, humides ou sèches et de joints de construction dans tous les types de structures en béton, y compris les réservoirs de stockage, les barrages hydroélectriques et les revêtements de galerie.

Avantages

- Solution minérale inorganique, fabriquée à partir d'ingrédients répondant au critère NSF pour l'utilisation en contact avec de l'eau potable
- Ininflammable
- Sans solvants, non toxique
- Conforme aux spécifications Codex produit chimique alimentaire

Où l'utiliser

Application – 'CRACK FLUSHING AGENT', après dilution à une concentration de 5%, est adapté pour être utilisé dans des réservoirs d'eau potable et d'autres structures en béton, y compris les joints de construction mobiles et les joints de dilatation, même lorsque des écoulements ou des fuites sont rencontrés.

Substrat – béton

Comment l'utiliser

Préparation – Percez des trous d'injection et installez les garnitures d'étanchéité pour l'injection de polyuréthane.

Application – Vider toute la bouteille de 'CRACK FLUSHING AGENT' dans environ 15 litres d'eau propre et remuer pendant 1 à 2 minutes. Installer l'agent dilué 'CRACK FLUSHING AGENT' à l'aide d'une pompe d'injection monocomposant. Injecter jusqu'à ce que toute contamination visible ait été vidée de la fissure et un débit constant a été atteint.

Nettoyage – Rincez la fissure avec de grandes quantités d'eau propre en moins de 10 minutes. Nettoyez la pompe et l'équipement avec beaucoup d'eau propre immédiatement après l'achèvement de l'opération de rinçage des fissures. Procéder à l'injection de polyuréthane à l'aide d'un équipement d'injection de résine séparé.

Données techniques

Composant -	Acide phosphorique – 75%
Densité (20°C) -	1.573
Viscosité (20°C) -	18 cSt
Taux de mélange -	Verser une bouteille de 1,65 kg dans 15 litres d'eau propre
Couleur -	Incolore
État physique -	Liquide
Durée de conservation -	5 ans
Packaging -	Bouteille de 1,65 kg

CRACK FLUSHING AGENT

Acide phosphorique 75%

Limitations

- Nécessite une bonne ventilation générale; utiliser une ventilation mécanique lorsqu'elle est utilisée dans des espaces confinés.
- Incompatible avec la plupart des métaux; corrosif pour l'aluminium, les aciers inoxydables, l'acier au carbone, le cuivre et le bronze.

Attention

L'acide phosphorique est corrosif. Évitez de geler. Stocker dans un endroit sec. Utilisez uniquement dans un environnement bien aéré. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement après la manipulation. Ne pas ingérer. Portez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants imperméables et des lunettes de sécurité.

Premiers soins

En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau; consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes; couvrir avec un pansement stérile; consultez un médecin. En cas d'inhalation, sortez à l'air libre de l'extérieur; consultez un médecin. En cas d'ingestion, consultez un médecin, rincez la bouche, mais ne provoquez pas le vomissement. Reportez-vous à la FDS pour plus d'informations.

Produits connexes

Flexible Resin, Universal Resin

Related Literature Polyurethane Injection Products, Typical Specification: Polyurethane Crack Injection, Foundation Crack Injection Techniques, SDS

Company Overview

Multiurethanes offers technical grouting services for repair of concrete structures in the same industries that you service; residential and commercial buildings, municipalities, utilities and urban infrastructure. Our services include engineering, technical support, materials and equipment.

Technical Service

For additional information, please contact us: 1-800-663-6633 / info@multiurethanes.com